

TEKNISKT DATABLAD

SV

Produktnamn:

Maskinprimer 0102

Varutyp:	Primer baserat på uretanalkyd och med zinkfosfat som antikorrosivt pigment. Produkten kan förtunnas med mineralisk terpentin.
Användning:	Rostskyddande grundning av stål. Utmärkt till stålkonstruktioner, lantbruksmaskiner m.m.
Egenskaper:	Torkar fort, har god vidhäftning och rostskydd. Övermålningsbar med de flesta alkydtäckfärger, vid tveksamhet tag kontakt med vår säljavdelning.

Torrämne:	60 % vikt	40 % volym
------------------	-----------	------------

Förbehandling:	Sandblästring till SA 2½ eller kemisk förbehandling i förhållande till ISO8501-1
-----------------------	--

Applicering:

Metod:	Rekommenderad viskositet:	Förtunnare:
Sprutmålning	30-35 sek. DIN-cup 4 mm	0700 68063
Airless/Airmix	55-60 sek. DIN-cup 4 mm	0700 68063
Pensel och roller	Oförtunnad	

Torkning:

	Torktid:	Lagertjocklek – torrfilm:
Dammtorr	30 min. 20°C	30-50 µm
Klibbfri	30 min. 20°C	30-50 µm
Övermålningsbar	1 timme 20°C	30-50 µm

Systembeskrivning:	Primer:	2x Maskinprimer 0102	60 µm
	Täckfärg:	1 x Maskinemalj 0130	30 µm

Ovanstående system uppfyller kraven för rostskyddsklass C 2 enligt ISO 12944

Rekommenderad lagertjocklek:	Vattenfilm: 100 µm	Torrfilm: 40 µm
-------------------------------------	--------------------	-----------------

Färgåtgång:	Teoretiskt: 10 m ² /l.
--------------------	-----------------------------------

Lagring:	Lagras torrt och kallt
Hållbarhet:	24 månader i oöppnad förpackning
Rengöring:	Målarverktyg kan rengöras med Mineralsk Terpentin 0700 79120

Observera: Maskinprimer serie 0102 har en lägre säkerhetsmärkning än serie 0100, men torkar lite långsammare. Maskinprimer serie 0102, har dålig vidhäftning på lättmetall och galvaniserat järn. H2O Primer serie 0563 är vårt alternativ, der är förtunningsbara med vatten.

Detta datablad baseras på våra kunskaper i dag och är avsett som en allmän orientering om vår produkt och dess egenskaper. Det ska därför inte uppfattas som en rättslig garanti för produktens egenskaper eller lämplighet för en viss uppgift. Våra produkters kvalitet garanteras i enlighet med våra vanliga försäljnings- och leveransvillkor.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S
Energivej 13
DK- 6700 Esbjerg

TEL +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk