

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### FAXE Uderens 2 0295 07343

**Type:** FAXE Uderens 2 indgår i et system med 2 aktive rengøringsmidler. FAXE Uderens 1 er baseret på natriummetasilicat, FAXE Uderens 2 på oxalsyre.

**Anvendelse:** Renser og fjerner gammel olie. FAXE Uderens 1 og 2 er aktive rengøringsmidler for ubehandlede eller olierede træoverflader. Produkterne anvendes efter hinanden.

**Egenskaber:** FAXE Uderens 1 dybderenser snavs, grå forvittringer, rustpletter, rester af oliebehandling og belægninger. FAXE Uderens 1 løser fedt og snavs med dybdevirkning. FAXE Uderens 2 neutraliserer rester af FAXE Uderens 1 og lysner træet.

**Forbehandling:** Alt, der ikke skal behandles, dækkes af: terrasse, fliser, græsplæne el. lign. Anvendelsesrækkefølgen er altid FAXE Uderens 1 og derefter FAXE Uderens 2. FAXE Uderens 1 blandes i 1-5 dele vand og FAXE Uderens 2 blandes i 1-5 dele vand, afhængig af overfladens beskaffenhed.

**Påføring:**

| Metode                  | Anbefalet viskositet | Fortyndere |
|-------------------------|----------------------|------------|
| Kunststofpensel-/børste | Ufortyndet           |            |

**Tørring:**

| Brugstør | Tørretid:     | Lagtykkelse - tør film: |
|----------|---------------|-------------------------|
|          | 5 timer 20 °C |                         |

**Systembeskrivelse:**

Behandling:

- Træet fugtes. FAXE Uderens 1 påføres, skrubbes med stiv børste til snavset løsnes. Der skylles efter med vand efter 10-15 minutter.
- FAXE Uderens 2 påføres på den endnu våde overflade og virker i 10-20 minutter.
- Der skylles efter med rigeligt vand. Lad herefter overfladen tørre.
- Eventuel fiberrejsning finslibes med en slibesvamp eller sandpapir.

Indholdet kommer direkte i en spand og omrøres omhyggeligt før og under arbejdet. Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en mindre prøve for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Efterbehandling:

Som efterbehandling anvendes FAXE Ædeltræsolie. For at genopfriske den oprindelige træfarve anbefales det at bruge pigmenterede olier, der tilsvarende træets naturlige nuance.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 30 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Værktøj renses med vand.

**Bemærkninger:** Bør ikke anvendes på glas eller glaserede overflader.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**