



TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Gulvlak / Møbellak 0569

Type:	Vandbaseret selvhærdende polyuretan / akryl lak.
Anvendelse:	Til ubehandlede og tidligere lakerede trægulve eller træmøbler, hvor man ønsker en slidstærk overflade, som er nem at vedligeholde. Det anbefales at påføre 3 lag FAXE Gulvlak / Møbellak for optimal slidstyrke. Max. 2 lag pr. dag.
Egenskaber:	FAXE Gulvlak / Møbellak er vandbaseret og meget holdbar. Lakken giver en uovertruffen slidstyrke og gør træet meget nemt at rengøre. FAXE Gulvlak anvendes til lakering af meget trafikerede områder, hvor der stilles ekstra store krav til slidstyrken. FAXE Gulvlak har en fremragende bestandighed overfor spild af diverse mad- og drikkevarer. Taber Abraser (slidstyrke): CS-10: 19 mg CS-17: 48 mg

Tørstof: 30 % vægt 26 % volumen

Forbehandling:	<ol style="list-style-type: none">1. Rengør først træet med trærens, og herefter skal træet tørre helt.2. Er træet tidligere lakeret skal det slibes, så overfladen fremstår mat.3. Ønskes et hvidligt udseende anvendes max. 5 % combicolor hvid.4. For at kontrollere vedhæftning og farvetonen anbefales det at foretage en prøve.5. FAXE Gulvlak / Møbellak omrystes grundigt før og efter brug.6. Påfør lakken med pensel, fin mohairrulle, malepude eller sprøjte i et jævnt lag.7. Overlakering foretages, når første lag er tørt efter ca. 2 timer ved 20° C. Husk mellemslibning med korn 180.8. Lakken skal påføres ved min. 15° C. Ved høje temperaturer over 25° C og lav luftfugtighed forkortes tørretiden væsentligt og der kan her med fordel tilsættes 5 % ekstra vand til lakken.
-----------------------	--

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	
Sprøjtning	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	4-6 timer 20 °C	
Gennemhærdet	1 uger 20 °C	

Systembeskrivelse:

Det anbefales at påføre 3 lag FAXE Gulvlak / Møbellak for optimal slidstyrke.
Ved slitage: Se under forbehandling punkt 2.

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/litr.

Lagring: Opbevares ved temperaturer over 10° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.
RENGØRING AF GULVET:
Den daglige rengøring er blot støvsugning, når træet trænger, vaskes det nemt med FAXE GOLak pleje.
RENGØRING AF MØBLET:
Den daglige rengøring er blot en hårdt opvredet klud.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk