

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### EFAMetal Hammerlak 0122

<b>Type:</b>	Hammerlak baseret på styrenmodificeret alkyd.
<b>Anvendelse:</b>	Dekorativ overfladebehandling af indendørs metalemner f.eks. butiksinventar.
<b>Egenskaber:</b>	Hurtigtørrende emalje med hammereffekt. For at opnå korrosionsbeskyttelse er grundning med primer absolut nødvendig.
<b>Tørstof:</b>	53 % vægt      47 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. grundning med EFAMetal Maskinprimer 0100.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	60 - 65 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Efter brug er det nødvendigt at rengøre sprøjteudstyr m.m. omhyggeligt for at fjerne rester af silicone.		

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	30 min. 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	2 timer 20 °C	30 - 50 µm

**Systembeskrivelse:**

Primer	1x EFAMetal Maskinprimer 0100	40 µm
Dæklak	1x EFAMetal Hammerlak 0122	40 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 85 µm      Tørfilm: 40 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 12 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

**Nuancer:** Grå, blå og grøn.

**Bemærkninger:** EFAMetal Hammerlak 0122 er ikke velegnet til påføring ovenpå EFAMetal Shopprimer 0200 eller EFAMetal Maskinprimer 0102.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00      e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)