

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Efadeck® H2O Gulvmaling 0567

<b>Type:</b>	Vandfortyndbar maling på basis af urethan- og acryldispersion.
<b>Anvendelse:</b>	Overfladebehandling af træ- og betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade.
<b>Egenskaber:</b>	God vedhæftning til træ og beton. Kan anvendes på tidligere malede gulve uden risiko for opkogning.

**Tørstof:** 46 % vægt 37 % volumen

**Forbehandling:** TRÆGULVE: Gulvet skal være rent, støvfrit og fri for fedt og sæberester. Vask med grundrens eller FAXE Trærens. Lakeres der flere gange, bør der slibes let mellem lagene.  
BETONGULVE: Gulvet skal være rent og støvfrit. Hvis gulvet er glittet, således at overfladen er meget tæt, anbefales først en grundig slibning. Herefter påføres Efadeck® H2O Gulvmaling - 1. gang fortyndet med 10 % vand - 2. gang ufortyndet. OBS! Ved flydebeton/vibreringsfrit beton og flydespartel skal der fortyndes med 50 % vand ved 1. lag og 25 % ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	
Rengøring af maleværktøj og evt. fortynding kan gøres med vand.		

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Brugstør	4 døgn	30 - 50 µm
Udhærdet	1 uge	30 - 50 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 110 µm Tørfilm: 40 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 9 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagring:** Ved temperaturer over 5° C.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Bemærkninger:** Kvaliteten kan erstatte f.eks. Efadeck® Alkyd Gulvmaling 0152. Hvis Efadeck® H2O Gulvmaling påføres ovenpå tidligere malede gulve med f.eks. Efadeck® Alkyd Gulvmaling 0152 skal der matslibes.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)